

NEO-UNDERCOAT

ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

VAR/08 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEO-UNDERCOAT είναι υδατοδιαλυτό αστάρι κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, πέργκολες κ.α. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και δύναμη πρόσφυσης πάνω στο υπόστρωμα. Εισχωρεί στους πόρους του υποστρώματος δημιουργώντας μια ισχυρή βάση. Είναι υδρομονωτικό υλικό και δεν επηρεάζεται από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε μεγάλο φάσμα χρωμάτων από την βεντάλια της NEOCHROM.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NEO-UNDERCOAT

- Κατά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες και λάδια.
- Αν υπάρχουν χρώματα παλιά πρέπει να αφαιρεθούν με τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Ανακατεύεται καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
- Εφαρμόζεται μία στρώση και έπειτα 2 στρώσεις NEOFINISH PAINT της NEOCHROM μετά από 2-3 ώρες σε θερμοκρασία 25°C
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται το υλικό αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 5°C και η υγρασία των ξύλων είναι μεγαλύτερη από 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραίωση:	10% v/v με απιονισμένο νερό
Εφαρμογή:	Πιστόλα αέρος
Χρόνος στεγνώματος:	1 - 2 Ώρες σε θερμοκρασία 25°C
Χρόνος επαναβαφής:	3 - 4 Ώρες σε θερμοκρασία 25°C

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας ο χρόνος στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 0,750 2.5 ΚΑΙ 10LT

