

GRAFIATEX TRAVERTINO

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

DEC/04 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1

10
YEAR
GUARANTEE



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το GRAFIATEX TRAVERTINO είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα και περιέχει τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, αδρανή και χημικά πρόσθετα, μικροίνες και χαλαζιακή πέτρα. Τοποθετείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Εκτός από σοβατισμένες επιφάνειες σκυροδέματος τοποθετείται και σε ασβάντιστους τοίχους από τούβλα ή τσιμεντομπλόκ καθώς και υγρούς τοίχους χωρίς προβλήματα.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το επιθυμητό πάχος. Για επίχρισμα πάχους 3 χιλιοστών χρειάζονται 4-5kg/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλος εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Μορφή:	Σκόνη κοκκοϊδής
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,65 gr /cm ³
P.H. Μείγματος:	13.5
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε συμπίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 11: 0.70N/mm ² CS I
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 18 : 0.227kg/m ² min ^{0.5} W1
Πρόσφυση βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 12 : 1.00N/mm ²
Ξηρή πυκνότητα με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 10: 1666kg/m ³
Διαπερατότητα ατμών με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 19: 18.2

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το GRAFIATEX TRAVERTINO πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνης και άλλες ακαθαρσίες.
- Το GRAFIATEX TRAVERTINO είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου καθαρό νερό.
- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.
- Αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg GRAFIATEX TRAVERTINO.
- Εφαρμόζεται με ανοξειδωτή μύστρα,
- Μετά από μερικά λεπτά και πριν στεγνώσει τελείως ξαναδουλεύετε με πλαστική μύστρα ή τριφτίρι σε μικρές κοφτές κινήσεις προς μία και μόνον κατεύθυνση με σκοπό να δώσει το επιδιωκόμενο σχέδιο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

