



CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE

GRAFIATEX C (1.2mm)

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

DEC/03 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το GRAFIATEX C είναι διακοσμητικό επίχρισμα και περιέχει τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, ρητίνες, μικρό ίνες και χημικά πρόσθετα. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση.

ΚΑΛΥΨΗ

1-2kg/m².

Ανάλογα με την φύση της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το GRAFIATEX C πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Το GRAFIATEX C είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη άλατα ή άλλες ακαθαρσίες.
- Συνιστάται η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το GRAFIATEX C να είναι λεία.
- Η στρώση του τσιμεντογραφιάτου γίνεται με ανοξείδωτη μύστρα.
- Αφού απλωθεί το υλικό στην επιφάνεια, μετά από μερικά λεπτά και πριν στεγνώσει τελείως ξαναδουλεύετε με πλαστική μύστρα ή τριφτίρι σε μικρές κοφτές κινήσεις (κυκλικές και κατακόρυφες)
- Αναλογία ανάμιξης: 8-10lt νερό σε 25kg GRAFIATEX C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Μορφή:	Σκόνη κοκκοειδής
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,65 gr /cm ³
P.H. Μείγματος:	13.5
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε συμπίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 11 : 0.70N/mm ² CS I
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 18 : 0.227kg/m ² min ^{0.5} W1
Πρόσφυση βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 12 : 1.00N/mm ²
Ξηρή πυκνότητα με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 10 : 1666kg/m ³
Διάχυση ατμών με βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 19 : 18.2



Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

