

# NEOSPRITS READY

## ΕΤΟΙΜΟ ΣΠΡΙΤΣ

DEC/12 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE  
EN 998 - 1



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSPRITS READY είναι διακοσμητικό επίχρισμα και περιέχει άσπρο τσιμέντο και χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες και προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και εφαρμόζεται με μεγάλη ταχύτητα. Το NEOSPRITS READY μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες σοβατισμένες με συνηθισμένο τσιμεντοπηλό, σε μπετόν, σε καλοκτισμένο τοίχο από τούβλα ή τσιμεντομπλόκ.

### ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιχρίσματος. Για επίχρισμα πάχους 4 χιλιοστών χρειάζονται 3-4kg/m<sup>2</sup>.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους ξηρούς χώρους μέχρι των 12 μηνών.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το NEOSPRITS READY πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg σπριτς.
- Η εφαρμογή γίνεται με μηχανή του σπριτς ή σπρέι.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Κοκκοειδές
Χρώμα:	Άσπρο και με παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων.
Βάρος μείγματος:	1,80kg/m <sup>2</sup>
P.H. Μείγματος:	14
Ξηρή πυκνότητα:	1197kg/m <sup>3</sup>
Αντοχή στην θλίψη:	2,57N/mm <sup>2</sup>
Δύναμη συγκόλλησης:	0,3N/mm <sup>2</sup>
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

