



CE
EN 998 - 1

ΝΕΟΣΠΑΤΟΥΛΑ SKLIVOTI FLOOR ΣΚΛΗΒΩΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ (ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

DEC/07 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΝΕΟΣΠΑΤΟΥΛΑ SKLIVOTI FLOOR είναι έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα κατάλληλο για πάτωμα. Περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών, ειδικές ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα. Η τελική επιφάνεια είναι λεία. Συνιστάται για εφαρμογή σε καινούργια ή παλαιά δάπεδα. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες. Σε περιπτώσεις που το υλικό θα εφαρμοστεί σε μικρότερο πάχος από 4mm ή θα εφαρμοστεί σε υποδαπέδια θέρμανση τότε πρέπει να προστεθεί ενισχυτικό υλικό NEOCRETE της NEOCHROM έτσι ώστε να ενδυναμώσει το υλικό. Για πατώματα χρησιμοποιείται και δίκτυ. Για το επιθυμητό χρωματισμό μπορεί να προστεθούν χρωστικές σε μορφή σκόνης οι οποίες να δημιουργήσουν οποιοδήποτε χρωματισμό.

ΚΑΛΥΨΗ

7m²/25kg ανά 10mm πάχος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Ξηρή πυκνότητα:	1646kg/m ³
Δύναμη συγκόλλησης:	0,8N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m ² .min ^{0,5})
Αντοχή σε θλίψη:	20N/mm ²
Μέγιστο πάχος ανα στρώση:	5-10mm πάχος
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Προετοιμάζουμε την επιφάνεια η οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες λάδια και γενικά σαθρά υλικά.
- Έπειτα εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM.
- Εφαρμόζεται 1 στρώση Σκληβωτή.
- Αναμιγνύουμε το υλικό με 5 – 6lt νερού αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους.
- Εφαρμόζουμε το μείγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 5 – 10mm ανά στρώση.
- Τοποθετούμε το δίκτυ το οποίο εμβαπτίζουμε μέσα στο υλικό.
- Πιέζουμε το υλικό μέχρις ότου εξαλειφθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες και να μην δημιουργηθούν τρύπες στην επιφάνεια.
- Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνουμε την επιφάνεια.
- Τέλος λειαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις έως ότου πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Στο στάδιο αυτό, για τη δημιουργία των σκιάσεων τοποθετούμε στην επιφάνεια το υλικό σε μορφή σκόνης, διαβρέχουμε ελαφρά τη σπάτουλα μας και πατάμε ξανά το υλικό. Μετά την εφαρμογή της περνούμε ένα χέρι NEO-PRIMER της NEOCHROM αραιωμένο 1:1 με νερό.
- Όταν εφαρμοστεί η Σκληβωτή τσιμεντοκονία, μετά από 15 μέρες εφαρμόζονται 2 στρώσεις NEOSHINE POLYURETHANE της NEOCHROM για προστασία της επιφάνειας του υλικού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG

