

ΝΕΟΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΚΛΙΒΟΤΙ WALL ΣΚΛΗΒΩΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ (ΤΟΙΧΟΥ) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

DEC/06 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΝΕΟΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΚΛΙΒΟΤΙ WALL είναι έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα κατάλληλο για τοίχους. Περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών, ειδικές ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα. Η τελική επιφάνεια είναι λεία. Ιδανική για ανακατασκευές καθώς μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε παλαιές επικαλύψεις. Επίσης μπορεί να προστεθούν χρωστικές οι οποίες να δημιουργήσουν οποιοδήποτε χρωματισμό.

ΚΑΛΥΨΗ

6-8m²/25kg (3-4mm) πάχος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ξηρή πυκνότητα:	1259kg/m ³
Θλιπτική αντοχή:	3,60N/mm ²
Δύναμη πρόσφυσης:	0,824N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0.001Kg/(m ² min ^{0.5})
PH μείγματος:	13
Μέγιστο πάχος ανα στρώση:	2-3mm
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Προετοιμάζουμε την επιφάνεια η οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες λάδια και γενικά σαθρά υλικά.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM.
- Έπειτα αναμιγνύουμε το υλικό με 5 – 6lt νερού αναδεύοντας με δρέπανο χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους.
- Εφαρμόζουμε το μείγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 5 – 10mm ανά στρώση.
- Πιέζουμε το υλικό μέχρις ότου εξαλειφθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες και να μην δημιουργηθούν τρύπες στην επιφάνεια.
- Σε επιφάνειες γυψοσανίδας, τοποθετούμε υαλόπλεγμα 160gr/m² το οποίο πατάμε με ανοξειδωτή μεταλλική σπάτουλα για αποφυγή ρωγματώσεων.
- Την επόμενη μέρα, τοποθετούμε ακόμη μία στρώση σκληβωτής (πατητής) σπάτουλας ΝΕΟΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΚΛΙΒΟΤΙ πάχους 1-2mm. Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, λειαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξειδωτή μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις.
- Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνουμε την επιφάνεια
- Τέλος λειαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξειδωτή μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις έως ότου πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά την πάροδο 24 ώρων περνούμε ένα χέρι NEOPRIMER της NEOCHROM αραιωμένο 1:1 με νερό.
- Συνίσταται να εφαρμόζεται 1-2 στρώσεις μετά NEOSHINE POLYURETHANE VARNISH της NEOCHROM από 15 μέρες από την εφαρμογή του διακοσμητικού επιχρίσματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG

