

POLYPLAST BLACK & WHITE

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ,
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ

SUB/04 | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)

CE
EN 998 - 1



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το POLYPLAST BLACK & WHITE είναι ενισχυμένη σκόνη σπατουλαρίσματος πολυστερίνης, γυψοσανίδας και μπετον με βάση το τσιμέντο (Portlant), πολυμερική συγκολλητική ύλη και αδρανή πρόσθετα. Επίσης περιέχει σιλικόνη η οποία προσδίδει στο προϊόν μεγάλο ποσοστό υδρομόνωσης. Είναι έτοιμη αφού αναμιχθεί με καθαρό νερό, είναι εύκολη στην χρήση και έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε είδος διακοσμητικού επιχρίσματος. Περιέχει υδροφοβικές ουσίες οι οποίες προσδίδουν στο προϊόν υδατοστεγανώτητα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 2-3kg/m²

Ανάλογα με την απορρόφηση της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (POLYPLAST BLACK)	
Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
Ειδικό Βάρος:	1,8g/cm ³
P.H. Μείγματος:	13 ± 1
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε αποσυγκόλληση βάση του Ευρωπαϊκού προτύπου:	CYS EN 1015 - 11: 8,68N/mm ² CS IV
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση του Ευρωπαϊκού προτύπου:	CYS EN 1015 - 18 : 0.001kg/m ² min ^{0.5} W2
Πρόσφυση βάση του Ευρωπαϊκού προτύπου:	CYS EN 1015 - 12 : 0.9N/mm ²
Ξηρή πυκνότητα με βάση του Ευρωπαϊκού προτύπου :	CYS EN 1015 - 10: 1402 kg/m ³
Διαπερατότητα ατμών με βάση του Ευρωπαϊκού προτύπου:	CYS EN 1015 - 19: 18.80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (POLYPLAST WHITE)	
Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Λευκό
Πυκνότητα:	2254 kg/m ³
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε θλίψη:	12,2N/mm ² CSIV
Αντοχή συγκόλλησης:	0,9N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0.001kg/(m ² min ^{0.5})

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το POLYPLAST BLACK & WHITE πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Προσθέτουμε 7 – 8kg νερό μέσα σε 25kg POLYPLAST BLACK & WHITE σε καθαρό δοχείο και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ομοιόμορφη μάζα.
- Αν χρειαστεί επιπρόσθετη ποσότητα νερού την προσθέτουμε.
- Έπειτα γίνεται επίστρωση του υλικού πάνω στην πολυστερίνη ή την γυψοσανίδα με ανοξειδωτή μύστρα ή σπάτουλα.
- Το μείγμα διατηρείται για περίπου 2 – 3 ώρες και κατά διαστήματα ανακατεύουμε ώστε το υλικό να μαλακώνει.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

- Πρέπει να στεγνώσει εντελώς η σπατουλαρισμένη επιφάνεια για να μπορέσει να διακοσμηθεί.
- Η επιφάνεια μπορεί να δεχθεί χρώμα λεπτόκοκκο ή χοντρόκοκκο διακοσμητικό επίχρισμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ
5 ΚΑΙ 25KG

