

SPECIAL PLAST BLACK

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΧΕΡΙ

CE
EN 998 - 1

SUB/02 | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το SPECIAL PLAST BLACK είναι ενισχυμένο τρίτο χέρι σοβά έχει σαν βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, πολυμερική ρητίνη, ψιλή άμμο μεικτής κοκκομετρίας, μικρό-ίνες, αδρανή πρόσθετα καθώς και χημικά πρόσμεικτά για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα και καλύτερο δούλεμα. Το SPECIAL PLAST BLACK χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί με καθαρό νερό. Αναμιγνύεται και απλώνεται εύκολα. Τρίβεται και σκληβώνεται εύκολα και συστήνεται για άγριες επιφάνειες fair-face, σπριτς, τσιμεντοπλόκ κτλ. Επιφάνειες που είναι σοβατισμένες με SPECIAL PLAST BLACK μπορούν να δεχθούν όλα τα γνωστά διακοσμητικά επιχρίσματα όπως γραφιάτο ακρυλικό, τσιμεντογραφιάτο, σαγρέ, μπογιά και σπριτς. Τα επιχρίσματα τοποθετούνται όταν ο σοβάς είναι καλά ξηραμένος.

ΚΑΛΥΨΗ

300-350 m²/tn σε πάχος 2-3mm

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,82 g /cm ³
P.H. Μείγματος:	14
Αντοχή σε συμπίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 11: 8.2N/mm ² CSIV
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 18 : W0
Πρόσφυση βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 12 : >0.6N/mm ²
Ξηρή πυκνότητα με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 10: <1700 kg/m ³
Διαπερατότητα ατμών με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπο:	CYS EN 1015 - 19: 18,2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το SPECIAL PLAST BLACK πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Το SPECIAL PLAST BLACK εφαρμόζεται σε δυο στρώσεις.
- Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση και μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση.
- Η τελική επιφάνεια μπορεί να γίνει τριφτή ή σκληβωτή.
- Το SPECIAL PLAST BLACK επειδή έχει ως βάση το τσιμέντο, χρειάζεται ελαφρύ ράντισμα αφού περάσουν 1-2 μέρες μετά την εφαρμογή του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το SPECIAL PLAST σοβά πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες.
- Πρέπει να ραντίζεται καλά για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

- Σε 7-8 Kg νερό προσθέτονται 25kg (1 σάκος) SPECIAL PLAST BLACK και η ανάμειξη γίνεται με ηλεκτρικό δρόπανο χαμηλών στροφών.
- Το μείγμα διατηρείται 2-3 ώρες μετά την ανάμειξη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ
5 ΚΑΙ 25KG

