



# ALECIDO PAINT

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ

PAI/09 | ΧΡΩΜΑΤΑ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ALECIDO PAINT είναι ειδικό μυκητοκτόνο χρώμα που έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα. Συστήνεται για χρήση σε ταβάνια και τοίχους που έχουν μεγάλες πιθανότητες ανάπτυξης μυκητών και βακτηρίων (ή που έχουν αναπτυχθεί ήδη όπως μαυρισμένους τοίχους). Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για μπογιάντισμα σοβατισμένων ή σπατουλαρισμένων επιφανειών, γυψοσανίδων ή επιφανειών MDF και έχει εξαιρετική αντοχή και πολύ καλές ιδιότητες.

### ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m<sup>2</sup>/lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Καθαρίζουμε την μαυρισμένη επιφάνεια με χλωρίνη και σκουπίζουμε με ένα καθαρό ρούχο, αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει για 24 ώρες.
- Εφαρμόζουμε το NEOCIDO της NEOCHROM στην επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή με ψεκαστήρα χεριού, και το αφήνουμε για 24-48 ώρες να δράσει και να στεγνώσει.
- Μετά από 2-3 ημέρες εφαρμόζουμε 1 στρώση ALECIDO PAINT.
- Μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη με αραιώση όχι μεγαλύτερη του 5% κατά όγκο με νερό.
- Πριν την χρήση του πρέπει να ανακατεύεται καλά.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιώση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,3± 0.05Kg/lt ( PN EN ISO 2811-1)
Περιεκτικότητα σε στερεά ( w/w ):	65%
PH Μείγματος στους 20°C:	8 – 9 (PN –EN ISO1148)
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Καλυπτικότητα:	Άριστη.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ  
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

