



ECO PAINT

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

PAI/05 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ECO PAINT είναι πλαστικό οικολογικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο για άτομα ευαίσθητα σε χημικές ουσίες. Εφαρμόζεται σε παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, γηροκομεία και γενικά όπου επιβάλλεται ένα υγιές περιβάλλον. Περιέχει οικολογικές πρώτες ύλες, χωρίς οργανικές πτητικές ουσίες (0 VOC) όπως αιθυλο-γλυκόλη, βενζόλη, αμμωνία, φορμαλδεΐδη, σκληρά μέταλλα και άλλα χημικά που επηρεάζουν τα μάτια, τη μύτη και γενικά είναι επιβλαβές για τον οργανισμό. Έχει δυνατή προσρόφηση, αντοχή στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών όπως και μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι φιλικό στο περιβάλλον και στο χρήστη.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Ασταρώνουμε μία στρώση με ακρυλικό αστάρι NEO-PRIMER της NEOCHROM με αραιωση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει (2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε την πρώτη στρώση και μετά από τρεις ώρες τη δεύτερη.
- Το ECO PAINT για συνηθισμένες επιφάνειες αραιώνεται με 5% καθαρό νερό.
- Για νέες επιφάνειες 3 συνολικές στρώσεις είναι αρκετές.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Στέγνωμα:	2-3 ώρες
Ιξώδες:	105 KU
Αραιωση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος πλήρους εξήρανσης:	Μετά από 72 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,5 ± 0,05kg/lt
Στερεά (w/w):	55%
Οργανικές πτητικές ενώσεις:	<20g/lt
Επαναβαφή:	Ξαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. Αν υπάρχουν ακραίες θερμοκρασίες ή αυξημένη υγρασία ο χρόνος στεγνώματος αυξάνεται.
Θερμοκρασια εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

