



10
YEAR
GUARANTEE

GENELASTIC PAINT

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΡΩΓΜΩΝ

PAI/01 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το GENELASTIC PAINT είναι ελαστομερικό χρώμα το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ακρυλικές ρητίνες οι οποίες προσδίδουν στο προϊόν μεγάλη συγκολλητική ικανότητα και ελαστικότητα, μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία και στην υγρασία, εξαιρετική ρευστότητα και καλυπτικότητα και το πιο σημαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε υπόστρωμα (μέταλλο, ξύλο, τσίγκο, γαλβάνιζε, τοίχο και γενικά παντού). Έχει μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στα χημικά. Έχει σαν βάση του το νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του μπορεί να καλύψει τριχοειδείς ρωγμές.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν από την χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιωση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει (2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε την πρώτη στρώση και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη με αραιωση όχι μεγαλύτερη του 5% κατά όγκο καθαρού νερού.
- Το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από την χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιωση:	5% κατά όγκο max με νερό.
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρασης:	Μετά από 72 ώρες
Χρόνος πλυσίματος της επιφάνειας:	Μετά από 15 μέρες
Ιξώδες:	13500mPa.s (PN ISO2555:1989)
Ειδικό βάρος:	1,3 ± 0,05kg/lt.(PN EN ISO 2811-1)
Λευκότητα:	90%(PN C-81913: P2.5.5)
Ποσοστό στερεών κατά βάρος w/w:	55±2% (PN-EN ISO 3251:2008)
PH Μείγματος στους 20°C :	8 – 9 (PN –EN ISO1148)
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη.
Καλυπτικότητα	307g/m ² για 99% κάλυψη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή στην τριβή (κύκλους):	>2000

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

