

# NEOACRYLIC PAINT

## 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

PAI/02 | ΧΡΩΜΑΤΑ

10  
YEAR  
GUARANTEE



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOACRYLIC PAINT είναι ακρυλικό χρώμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Περιέχει ειδικό γαλάκτωμα το οποίο προσδίδει στο προϊόν ιδιότητες όπως υψηλή πρόσφυση, αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατμοσφαιρικούς ρύπους, αλκάλια του μπετόν και στη γήρανση. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της πλούσιας περιεκτικότητας σε ακρυλική ρητίνη. Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα, λευκότητα και φωτεινότητα. Είναι κατάλληλο για παραθαλάσσια ή ορεινά κτίρια και έχει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.

### ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m<sup>2</sup>/lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν από την χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιωση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει ( 2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C ) βάφουμε την πρώτη στρώση και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη. Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.
- Μετά από 15 μέρες πλένεται με νερό και σαπούνι

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραίωση:	5% κατά όγκο max με νερό.
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Χρόνος πλυσίματος της επιφάνειας:	Μετά από 15 μέρες
Ιξώδες:	6440mPa.s (PN ISO 2555:1989)
Ειδικό βάρος:	1,3± 0,05kg/lit. ( PN ISO 2555:1989)
Λευκότητα:	90% ( PN C-81913: P2,5,5 )
Ποσοστό στερεών κατά βάρος w/w:	67±2% ( PN-EN ISO 3251:2008 )
PH Μείγματος στους 20°C:	8 – 9 ( PN –EN ISO1148)
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη.
Καλυπτικότητα	267g/m <sup>2</sup> για 99% κάλυψη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή στην τριβή (κύκλους):	>2000

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ  
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

