

# NEOFLOOR ACRYLIC POLYURETHANE PAINT

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΟΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

PAI/15 | ΧΡΩΜΑΤΑ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOFLOOR ACRYLIC POLYURETHANE PAINT είναι υβριδικό χρώμα βασισμένο σε ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες οι οποίες προσδίδουν στο προϊόν μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές επιφάνειες ( χωρίς σκουριά ), ξύλινες επιφάνειες και επιφάνειες από μπετόν. Επίσης έχει μεγάλη αντοχή στα καθαριστικά και στα διάφορα ήπια χημικά που εφαρμόζονται πάνω σε αυτό. Προσφέρεται για πατώματα υπογείων, πατώματα εργοστασίων, για ράμπες, αποθήκες και γενικά όπου θέλετε να ανανεώσετε το μπετόν του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.

## ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 6-8 m<sup>2</sup>/lt

Ανάλογα με την απορρόφηση της επιφάνειας

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η καθαριότητα των επιφανειών που θα δεχθούν την επιστρωση είναι απαραίτητη για την καλύτερη πρόσφυση
- Εφαρμόζεται NEOPRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 για να ενδυναμώσει το υπόστρωμα και έπειτα από 2 ώρες σε θερμοκρασία 20°C εφαρμόζεται μία στρώση NEOFLOOR ACRYLIC POLYURETHANE PAINT με αραιώση που να μην υπερβαίνει το 5% κατά όγκο καθαρού νερού.
- Σε μεταλλικές επιφάνειες δεν χρειάζεται NEOPRIMER της NEOCHROM αλλά πρέπει να καθαριστεί καλά η σκουριά.
- Με την πάροδο 4 ωρών εφαρμόζεται και η δεύτερη στρώση χωρίς αραιώση.
- Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος. Μετά την πάροδο των 24 ωρών ( 2 ημερών ) εφαρμόζεται προστατευτικό βερνίκι NEOSHINE POLYURETHAN της NEOCHROM το οποίο προστατεύει το υπόστρωμα από τις τριβές και τις καταπονήσεις.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και οποιοδήποτε χρωματισμό από την βεντάλια της NEOCHROM με παραγγελία.
Αραιώση:	5% κατά όγκο max.
Χρόνος επαναβαφής:	4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος βατότητας:	Μετά από 144 ώρες
Χρόνος πλήρους ξήρανσης του φιλμ:	72 ώρες σε θερμοκρασία 25°C.
Ειδικό βάρος:	1,10 ± 0,05kg/lt
Στερεά ( w/w ):	65%
PH Μείγματος:	8 – 9
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +8°C έως +35°C
Χρόνος στεγνώματος:	Επιμηκύνεται

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ

1, 2½, 5, 10 ΚΑΙ 18LT

