

NEOKOL ANTIQUE

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

GRO/05 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΝΕΟΚΟΛ ANTIQUE είναι ενισχυμένο ακρυλικό υλικό αρμολόγησης για πλάκες και φυσικές πέτρες. Αποτελείται από επιλεγμένα αδρανή υλικά σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης, τιμέντο υψηλών απαιτήσεων και περιέχει ειδικές υδροφοβικές ουσίες οι οποίες καθιστούν το υλικό αδιάβροχο. Δεν περιέχει άμμο θαλάσσης και είναι απαλλαγμένο από άλατα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους φυσική πέτρα εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας, σε δάπεδο ή τοίχο. Το πέραςμα της πέτρας με ΝΕΟSTONE SILICONE της ΝΕΟCHROM στους αρμούς και στις πέτρες επιτρέπει τη φυσικότητα των αρμών χωρίς να λερώνει και δίνει την αίσθηση μιας βρεγμένης εμφάνισης στις πλάκες. Χρόνος βαφής με ΝΕΟSTONE SILICONE μετά από 15 μέρες, ώστε να έχει αποκτήσει ο αρμός πλήρη σκληρότητα και αφού προηγουμένως καθαριστεί καλά με άφθονο νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100g/m² ΝΕΟΚΟΛ ANTIQUE για 1mm μεταξύ της πέτρας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε στεγασμένους χώρους χωρίς υγρασία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αναμίξτε 3 μέρη ΝΕΟΚΟΛ ANTIQUE με ένα μέρος καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό δρέπανο χαμηλών στροφών.
- Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για δύο ώρες.
- Εάν κρίνουμε ότι η αρμολόγηση πρέπει να έχει μεγαλύτερη πλαστικότητα (ασταθή υπόστρωμα ή εδάφη που υπάρχει κίνδυνος να υποχωρήσουν), τότε προσθέτουμε στο μείγμα 2kg ακρυλικού γαλακτώματος ΝΕΟCRETE της ΝΕΟCHROM αφαιρώντας παράλληλα 1kg νερό. Με τη σκλήρυνση του μείγματος σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί ή με σφουγγάρι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν συνιστάται η αρμολόγηση όταν η γόμα ή το κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των κεραμικών είναι ακόμα υγρή. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αναλογία του νερού για να μην υπάρχει αλλοίωση του χρώματος. Δώστε στο προϊόν τον απαραίτητο χρόνο για να στεγνώσει εντελώς για να υπάρχει ομοιογένεια στο χρώμα. Χρησιμοποιούμε μίξερ χαμηλών στροφών έτσι ώστε να μην εισαχθεί αέρας και δημιουργία φυσαλίδων στο προϊόν. Αφού δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους τότε είναι έτοιμο για εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	24 αποχρώσεις
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,25 kg/lit.
Επιφάνεια έτοιμη προς χρήση:	Μετά από 20 ώρες
Αντίσταση στην υγρασία :	Άριστη
Αντίσταση στην γήρανση:	Άριστη
Αντίσταση στα αλκάλια:	Καλή
Συρρικνωση:	Μηδαμινή
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασία αντοχής:	Από -30°C έως +80°C
PH σε 20°C:	12

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΙ 5KG ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ 4X5 KG =20KG

