



# NEOMAX PAINT

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΧΡΩΜΑ

PAI/17 | ΧΡΩΜΑΤΑ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOMAX PAINT είναι διαπνέον χρώμα υψηλής ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά και έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και ειδικές ρητίνες. Το χρώμα διαπνέει με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζωή του χρώματος και να μην δημιουργείται σε διάφορες περιοχές μούχλα. Επίσης δεν καταστρέφεται ο σοβάς λόγω κατακράτησης υγρασίας στο εσωτερικό του υποστρώματος. Είναι ιδανικό για βάψιμο πάνω σε διάφορα οικολογικά επιχρίσματα τα οποία έχουν την ιδιότητα της διαπνοής (όπως MARMARIS, MARDUO, ASVESTOCEM κτλ). Σε αυτά τα υλικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε άλλο είδος χρώματος εκτός από το συγκεκριμένο. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε τοιχεία από μπετόν, σοβά, τούβλα, σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

### ΚΑΛΥΨΗ

Για βάψιμο σοβά: 8-10m<sup>2</sup>/lt

Για βάψιμο επιχρίσματος (βάφονται όλες οι τσιμεντοειδείς επιφάνειες): 4-6 m<sup>2</sup>/lt

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Πριν την χρήση του NEOMAX PAINT πρέπει να εφαρμόζεται μία στρώση NEOMAX PRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:2 ( ένα μέρος NEOMAX PRIMER και δύο μέρη καθαρού νερού ) για καλύτερη σταθεροποίηση του υποστρώματος και καλύτερη πρόσφυση του χρώματος.
- Αφήνεται να στεγνώσει περίπου 2-3 ώρες και μετά εφαρμόζεται το χρώμα.
- Βάφουμε την πρώτη στρώση με αραιώση που να μην υπερβαίνει το 5% κατά όγκο νερό και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη σε θερμοκρασία 20°C
- Συστήνεται να εφαρμόζονται τρεις στρώσεις.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Ιξώδες:	110 ± 5 KU
Αραιώση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 72 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,50± 0.05Kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
PH Μειγματος:	8 – 9
Περιεκτικότητα σε στερεά ( w/w ):	60%

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ

2½, 5 ΚΑΙ 10LT

