



NEOPAINT INEX

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAI/07 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOPAINT INEX είναι πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση που έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και ειδικές ρητίνες. Είναι εύκολο στην χρήση. Είναι ιδανικό για επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, κεραμίδια και σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας με μια στρώση με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει (2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε την πρώτη στρώση με αραιώση που να μην υπερβαίνει το 5% κατά όγκο νερό και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιώση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Ιξώδες:	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος:	1,5± 0.05Kg/lt
Περιεκτικότητα σε στερεά (w/w):	65%
PH Μειγματος:	8 – 9
Θερμοκρασια εφαρμογης:	Από +5°C έως +35°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

