

# NEOPAINT STANDARD

## ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAI/10 | ΧΡΩΜΑΤΑ



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOPAINT STANDARD είναι συνήθης χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση που έχει σαν βάση γαλάκτωμα βινυλίου και αδρανή πρόσθετα. Έχει εύκολη εφαρμογή. Χρησιμοποιείται σε σοβατισμένες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες.

### ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m<sup>2</sup>/lt.  
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν από την χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει βάφουμε την πρώτη στρώση και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό, Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγωγή από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιώση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,55 ± 0,05kg/lt (PN EN ISO 2811-1)
Ποσοστό στερεών κατά βάρος w/w:	65±2% (PN-EN ISO 3251:2008)
PH Μείγματος στους 20°C:	8 - 9 (PN -EN ISO1148)
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη.
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ  
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

