



NEOSILK PAINT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΥΦΗ

PAI/03 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSILK PAINT είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού, με πολυτελή και μεταξωτή υφή. Διακρίνεται για το εξαιρετικό ομοιόμορφο άπλωμα του. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, ξύλα. Έχει υψηλό βαθμό γυαλάδας και είναι κατάλληλο για κουζίνες. Έχει υψηλή λευκότητα και φωτεινότητα. Περιέχει ειδικό γαλάκτωμα το οποίο προσδίδει στο προϊόν ιδιότητες όπως εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο, στα απορρυπαντικά, στις αλλοιώσεις από το κάπνισμα και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν από την χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιωση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει (2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε την πρώτη στρώση και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.
- Μετά από 15 μέρες πλένεται με νερό και σαπούνι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό, Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιωση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Χρόνος πλυσίματος της επιφάνειας:	Μετά από 15 μέρες
Ειδικό βάρος:	1,1 ± 0,05kg/lt.(PN EN ISO 2811-1)
Ποσοστό στερεών κατά βάρος w/w:	55±2% (PN-EN ISO 3251:2008)
PH Μείγματος στους 20°C:	8 – 9 (PN –EN ISO1148)
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη.
Θερμοκρασια εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή στην τριβή (κύκλους):	>2000

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

