

# NEOCONCRETE LEVELING

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ

MOR/06 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOCONCRETE LEVELING είναι έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο μπετόν με βάση το τσιμέντο, ειδικές πολυμερικές ρητίνες και άλλα ρυθμιστικά και βελτιωτικά σκλήρυνσης. Χρησιμοποιείται για γέμισμα λάκων και γέμισμα κολώνων. Έχει μεγάλη ρευστότητα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος διαχωρισμού όπως επίσης και μεγάλη μηχανική αντοχή.

## ΚΑΛΥΨΗ

20kg/m<sup>2</sup>/cm.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το NEOCONCRETE LEVELING όπως όλα τα υλικά που έχουν βάση το τσιμέντο αποθηκεύεται σε στεγανούς ξηρούς χώρους πάνω σε ξύλινες πλατφόρμες χωρίς υγρασία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το NEOCONCRETE LEVELING πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες
- Προσθέτουμε ένα μέρος νερού και δύο μέρη NEOCONCRETE LEVELING σε καθαρό δοχείο και ανακατεύουμε με μηχανικό μίξερ μέχρι να γίνει ομοιογενές ρευστό.
- Το ιξώδες του πρέπει να είναι χαμηλό για να μπορεί να είναι αυτοεπιπεδόμενο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα :	Γκριζο
Βατότητα :	Μετά από 24 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής :	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασία αντοχής :	Από -30°C έως +60°C
Αντοχή στη γήρανση :	Άριστη
Πυκνότητα:	1749kg/m <sup>3</sup>
Αντοχή συγκόλλησης:	0,4N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε θλίψη:	20,1N/mm <sup>2</sup> CSIV
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.9W/mK



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

