



NEOGYPSUM THERM

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ

MOR/13 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOGYPSUM THERM είναι έτοιμος σοβάς με βάση τον γύψο ο οποίος εφαρμόζεται πάνω στο τούβλο κατευθείαν σαν πρώτο χέρι. Περιέχει οικοδομικό γύψο, περλίτης, ίνες και άλλα αδρανή πρόσμικτα. Εφαρμόζεται με μηχανή ή με το χέρι σε μονή στρώση πάνω σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών με συνήθη υγρασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-12 kg/m² ανάλογα με το πάχος εφαρμογής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το NEOGYPSUM THERM πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Αναμιγνύεται με καθαρό νερό (περίπου 8-10 lt ανά σακί των 25kg) με ηλεκτρικό δραπανο χαμηλών στροφών μέχρι που να γίνει μια ομοιόμορφη μάζα.
- Έπειτα εφαρμόζεται το υλικό.
- Σαν τελικό χέρι γυψοσοβά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το NEOSPATOULA FINISH της NEOCHROM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δύναμη συγκόλλησης:	0.1N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	< 0.001kg/(m ² .min. ⁰⁵)
Ξηρή πυκνότητα:	907kg/m ³
PH μίγματος:	12-13
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

