



CE  
EN 998 - 1

# DECORATEX-P

## ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

DEC/11 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DECORATEX-P είναι διαπνέον διακοσμητικό-επικαλυπτικό επίχρισμα ανώμαλου υφής με βάση το τσιμέντο, αδρανή πρόσθετα, μικρό-ίνες και πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και εσωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπετόν και σε ασοβάτιστους τοίχους από τούβλα ή τσιμεντοπλόκ.

### ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιθυμητού επιχρίσματος. Για επίχρισμα 4 χιλιοστών χρειάζονται 3-4kg/m<sup>2</sup> επιχρίσματος.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε στεγασμένους ξηρούς χώρους χωρίς υγρασία.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί DECORATEX-P πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg DECORATEX-P.
- Εφαρμόζεται με μύστρα ή ρολό.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Χρώμα:                 | Άσπρο και μεγάλος εύρος χρωμάτων με παραγγελία |
| Μορφή:                 | Σκόνη  |
| Βάρος Μείγματος:       | 1,66 kg/m <sup>2</sup>                         |
| P.H μείγματος:         | 14   |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | Από +5°C έως +35°C                             |



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





**NEOCHROM LTD**  
**Νικου Παττιχη 41, Λεμεσός**  
**T.K. 3071, P.O.Box 53002**  
**DEC/11-CPR-01/07/2013**  
**16**

**CYS EN 998-1:2016**  
**NEO- DEC/11**  
**DECORATEX-P**  
**General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion:  $>0.20\text{N/mm}^2$  - FP:B

Water absorption: W1

Compressive strength: CSII

Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ): 0.34W/mK

Dry Bulk Density: 1197Kg/m<sup>3</sup>

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

#### NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE  
Saint Irene, Platres Road, Limassol  
**Tel:** +357 25 770 614,  
**Fax:** +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP  
41, Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol, Cyprus  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
**Tel:** +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

**www.neochrom.com**

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

