



CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE

GRAFIATEX C (1.2mm)

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

DEC/03 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το GRAFIATEX C είναι διακοσμητικό επίχρισμα και περιέχει τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, ρητίνες, μικρό ίνες και χημικά πρόσθετα. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση.

ΚΑΛΥΨΗ

1-2kg/m².

Ανάλογα με την φύση της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το GRAFIATEX C πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Το GRAFIATEX C είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη άλατα ή άλλες ακαθαρσίες.
- Συνιστάται η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το GRAFIATEX C να είναι λεία.
- Η στρώση του τσιμεντογραφιάτου γίνεται με ανοξείδωτη μύστρα.
- Αφού απλωθεί το υλικό στην επιφάνεια, μετά από μερικά λεπτά και πριν στεγνώσει τελείως ξαναδουλεύετε με πλαστική μύστρα ή τριφτίρι σε μικρές κοφτές κινήσεις (κυκλικές και κατακόρυφες)
- Αναλογία ανάμιξης: 8-10lt νερό σε 25kg GRAFIATEX C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Μορφή:	Σκόνη κοκκοειδής
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,65 gr /cm ³
P.H. Μείγματος:	13.5
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε συμπίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 11 : 0.70N/mm ² CS I
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 18 : 0.227kg/m ² min ^{0.5} W1
Πρόσφυση βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 12 : 1.00N/mm ²
Ξηρή πυκνότητα με βάση του Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 10 : 1666kg/m ³
Διάχυση ατμών με βάση το Ευρωπαϊκού πρότυπου:	CYS EN 1015 - 19 : 18.2



Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





NEOCHROM LTD
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός
Τ.Κ. 3071, Ρ.Ο.Βοx 53002
DEC/02-CPR-01/07/2013
08

CYS EN 998-1:2016
NEO- DEC/02
GRAFIALEX A-B-C
One coat mortar for external use (OC)

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 1.00N/mm^2 - FP:B

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 18.2

Compressive strength: 0.7N/mm^2 CSI

Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $<0.70\text{W/mK}$

Dry Bulk Density: 1666Kg/m^3

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE
Saint Irene, Platres Road, Limassol
Tel: +357 25 770 614,
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP
41, Nikou Pattlchi Str., 3071 Limassol, Cyprus
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

www.neochrom.com

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

