

KERACEM

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ

MOR/10 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το KERACEM είναι ένα νέο υλικό, ειδικά σχεδιασμένο από την εταιρεία NEOCHROM. Κατασκευάστηκε ειδικά για να λυθούν τα προβλήματα πάνω στα κεραμίδια, στις γωνιές των κτιρίων μεταξύ κεραμιδιών και σοβά (καβάλου). Είναι υλικό βασισμένο στο τσιμέντο με την προσθήκη αδρανών πρόσθετων, ίνες fiber και ειδικής πολυμερικής συγκολλητικής ύλης σε μορφή σκόνης. Είναι μονωτικό, έχει μεγάλη συγκόλληση, ελαστικότητα και έχει μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι έτοιμο για χρήση με την προσθήκη καθαρού νερού.

ΚΑΛΥΨΗ

4-5kg/m²

Ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το KERACEM πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε νερό με αναλογία 25 kg σκόνης σε 6 - 7lt νερού και αναμειγνύουμε καλά μέχρις ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους.
- Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 2 ώρες περίπου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Κεραμίδι ή κατά παραγγελία σύμφωνα με το χρώμα του κεραμιδιού
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
PH μείγματος:	14
Πυκνότητα:	1590kg/m ³
Αντοχή σε θλίψη:	23,4N/mm ² CSIV
Αντοχή συγκόλλησης:	1,0N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m ² min ^{0.5})
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.8W/mK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ
5 ΚΑΙ 25KG





NEOCHROM LTD
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός
T.K. 3071, P.O.Box 53002
MOR/10-CPR-01/07/2013
18

CYS EN 998-1:2016
NEO- MOR/10
KERACEM
General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 1.00N/mm^2 - FP:B

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 17.8

Compressive strength: CSIV

Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $>0.80\text{W/mK}$

Dry Bulk Density: 1590Kg/m^3

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE
Saint Irene, Platres Road, Limassol
Tel: +357 25 770 614,
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP
41, Nikou Pattlchi Str., 3071 Limassol, Cyprus
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

www.neochrom.com

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

