

# NEOCONCRETE LEVELING

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ

MOR/06 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOCONCRETE LEVELING είναι έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο μπετόν με βάση το τσιμέντο, ειδικές πολυμερικές ρητίνες και άλλα ρυθμιστικά και βελτιωτικά σκλήρυνσης. Χρησιμοποιείται για γέμισμα λάκων και γέμισμα κολώνων. Έχει μεγάλη ρευστότητα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος διαχωρισμού όπως επίσης και μεγάλη μηχανική αντοχή.

## ΚΑΛΥΨΗ

20kg/m<sup>2</sup>/cm.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το NEOCONCRETE LEVELING όπως όλα τα υλικά που έχουν βάση το τσιμέντο αποθηκεύεται σε στεγανούς ξηρούς χώρους πάνω σε ξύλινες πλατφόρμες χωρίς υγρασία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το NEOCONCRETE LEVELING πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες
- Προσθέτουμε ένα μέρος νερού και δύο μέρη NEOCONCRETE LEVELING σε καθαρό δοχείο και ανακατεύουμε με μηχανικό μίξερ μέχρι να γίνει ομοιογενές ρευστό.
- Το ιξώδες του πρέπει να είναι χαμηλό για να μπορεί να είναι αυτοεπιπεδόμενο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα :	Γκριζο
Βατότητα :	Μετά από 24 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής :	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασία αντοχής :	Από -30°C έως +60°C
Αντοχή στη γήρανση :	Άριστη
Πυκνότητα:	1749kg/m <sup>3</sup>
Αντοχή συγκόλλησης:	0,4N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε θλίψη:	20,1N/mm <sup>2</sup> CSIV
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.9W/mK



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





**NEOCHROM LTD**  
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός  
Τ.Κ. 3071, Ρ.Ο.Βox 53002  
MOR/06-CPR-01/07/2013  
18

**CYS EN 998-1:2016**  
**NEO- MOR/06**  
**NEOCONCRETE LEVELING**  
**General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion:  $0.40\text{N/mm}^2$  - FP:B

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.:  $\mu$  17.9

Compressive strength: CSIV

Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):  $>0.90\text{W/mK}$

Dry Bulk Density:  $1749\text{Kg/m}^3$

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

#### NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE  
Saint Irene, Platres Road, Limassol  
Tel: +357 25 770 614,  
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP  
41, Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol, Cyprus  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
Tel: +357 25 336 822, Fax: +357 25 586 238

[www.neochrom.com](http://www.neochrom.com)

Customer Service Number: **77 77 00 70**

[Info@neochrom.com](mailto:Info@neochrom.com)

