

# NEOSPATOULA COARSE BLACK

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΧΟΝΤΡΟΚΟΚΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

SUB/08 | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)

CE  
EN 998 - 1



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η NEOSPATOULA COARSE BLACK είναι χοντρόκοκκη σκόνη σπατουλαρίσματος με βάση τον μαύρο τσιμέντο και την προσθήκη πολυμερούς συγκολλητικής ύλης σε μορφή σκόνης. Είναι έτοιμη για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό, είναι εύκολη στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα και αντέχει στην υγρασία. Είναι κατάλληλη για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών και επιφανειών σκυροδέματος τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε είδος διακόσμησης ή επικάλυψης.

## ΚΑΛΥΨΗ

0,5-1kg/m<sup>2</sup>

Ανάλογα με την φύση της επιφάνειας εφαρμογής

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  |   |
|--|---|
| Μορφή:   | Σκόνη   |
| Χρώμα:   | Γκριζο  |
| Ειδικό Βάρος μείγματος:                                | 1,65 gr /cm <sup>3</sup>                                      |
| P.H. Μείγματος:  | 14  |
| Θερμοκρασία εφαρμογής:                                 | Από +5°C έως +35°C  |
| Αντοχή σε θλίψη με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:          | CYS EN 1015 - 11: 6,9N/mm <sup>2</sup> CS III                 |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο: | CYS EN 1015 - 18 : 0,6kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> W0 |
| Αντοχή σε αποσυγκόλληση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:  | CYS EN 1015 - 12 : >0,9N/mm <sup>2</sup>                      |
| Διαπερατότητα ατμών με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:      | CYS EN 1015 - 19: 19,20                                       |
| Ξηρή πυκνότητα με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:           | CYS EN 1015 - 10: 1642 kg/m <sup>3</sup>                      |

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί η NEOSPATOULA COARSE BLACK πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Προσθέτουμε 7-8kg νερού σε 25kg NEOSPATOULA COARSE BLACK σε καθαρό δοχείο και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους.
- Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών.
- Η επίστρωση μπορεί να γίνει με σπάτουλα ή ανοξειδωτη μύστρα σοβατίσματος σε 2 ή περισσότερες στρώσεις.
- Ο χρόνος μεταξύ στρώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-12 ώρες μετά την τελική επίστρωση και αφού τραβήξει η επιφάνεια, ραντίζουμε 2 φορές τουλάχιστον.
- Το μείγμα διατηρείται για 1-2 ώρες περίπου. Κατά διαστήματα ανακατεύουμε το υλικό για να μαλακώνει χωρίς να προσθέτουμε άλλο νερό.

## ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

- Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια που θα διακοσμηθεί πρέπει να στεγνώσει.
- Συστήνεται πριν την τελική διακόσμηση να τοποθετηθεί στην σπατουλαρισμένη επιφάνεια ένα στρώμα διαλύματος NEOPRIMER ή NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM σε αναλογία 1:1 για έλεγχο της απορρόφησης του νερού του υλικού.
- Η επιφάνεια αυτή μπορεί να δεχθεί χρώμα, λεπτόκοκκο ή χοντρόκοκκο επίχρισμα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ  
5 ΚΑΙ 25KG





**NEOCHROM LTD**  
**Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός**  
**T.K. 3071, P.O.Box 53002**  
**SUB/08-CPR-01/07/2013**  
**18**

**CYS EN 998-1:2016**  
**NEO- SUB/08**  
**NEOSPATOULA COARSE WHITE - BLACK**  
**General Purpose Plastering Mortar (GP) for external and internal use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion:  $\geq 0.90\text{N/mm}^2$  - FP:B

Water absorption: W0

Water vapour diffusion coeff.:  $\mu$  19.2

Compressive strength: CSIII

Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):  $\leq 0.70\text{W/mK}$

Dry Bulk Density:  $< 1642\text{Kg/m}^3$

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

#### NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE  
Saint Irene, Platres Road, Limassol  
**Tel:** +357 25 770 614,  
**Fax:** +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP  
41, Nikou Pattlchi Str., 3071 Limassol, Cyprus  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
**Tel:** +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

[www.neochrom.com](http://www.neochrom.com)

Customer Service Number: **77 77 00 70**

[Info@neochrom.com](mailto:Info@neochrom.com)

