

NEOSPRITS READY

ΕΤΟΙΜΟ ΣΠΡΙΤΣ

DEC/12 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSPRITS READY είναι διακοσμητικό επίχρισμα και περιέχει άσπρο τσιμέντο και χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες και προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και εφαρμόζεται με μεγάλη ταχύτητα. Το NEOSPRITS READY μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες σοβατισμένες με συνηθισμένο τσιμεντοπηλό, σε μπετόν, σε καλοκτισμένο τοίχο από τούβλα ή τσιμεντομπλόκ.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιχρίσματος. Για επίχρισμα πάχους 4 χιλιοστών χρειάζονται 3-4kg/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους ξηρούς χώρους μέχρι των 12 μηνών.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το NEOSPRITS READY πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg σπριτς.
- Η εφαρμογή γίνεται με μηχανή του σπριτς ή σπρέι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Κοκκοειδές
Χρώμα:	Άσπρο και με παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων.
Βάρος μείγματος:	1,80kg/m ²
P.H. Μείγματος:	14
Ξηρή πυκνότητα:	1197kg/m ³
Αντοχή στην θλίψη:	2,57N/mm ²
Δύναμη συγκόλλησης:	0,3N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/m ² min ^{0,5}
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





NEOCHROM LTD
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός
Τ.Κ. 3071, Ρ.Ο.Βοx 53002
DEC/12-CPR-01/07/2013
14

CYS EN 998-1:2016

NEO- DEC/12

NEOSPRITS READY

General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: $>0.20\text{N}/\text{mm}^2$ - FP:B

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 18.8

Compressive strength: CSI

Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $<0.70\text{W}/\text{mK}$

Dry Bulk Density: $<1744\text{Kg}/\text{m}^3$

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE
Saint Irene, Platres Road, Limassol
Tel: +357 25 770 614,
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP
41, Nikou Pattlchi Str., 3071 Limassol, Cyprus
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

www.neochrom.com

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

