

# DECORATEX

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

DEC/10 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE  
EN 998 - 1

20  
YEAR  
GUARANTEE



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DECORATEX είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα ανώμαλης επιφάνειας και περιέχει τσιμέντο, αδρανή πρόσθετα, μικρό-ίνες και πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης. Τοποθετείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Μπορεί με διάφορες τεχνотροπίες να δημιουργηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιθυμητού επιχρίσματος. Για επίχρισμα 4 χιλιοστών χρειάζονται 2-3kg/m<sup>2</sup>

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους ξηρούς χώρους μέχρι των 12 μηνών.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το DECORATEX πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού τοποθετηθεί επί τόπου καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg DECORATEX.
- Εφαρμόζεται με μύστρα ή ρολό.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Μορφή:                 | Σκόνη                                            |
| Χρώμα:                 | Άσπρο και κατά παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων. |
| Βάρος μείγματος:       | 1,66kg/m <sup>2</sup>                            |
| P.H. Μείγματος:        | 14                                               |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | Από +5°C έως +35°C                               |
| Ξηρή πυκνότητα:        | 1197kg/m <sup>3</sup>                            |
| Αντοχή στην θλίψη:     | 2,57N/mm <sup>2</sup>                            |
| Δύναμη συγκόλλησης:    | 0,3N/mm <sup>2</sup>                             |
| Απορρόφηση νερού:      | 0,001kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>        |

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





**NEOCHROM LTD**  
**Νίκου Παττιχη 41, Λεμεσός**  
**T.K. 3071, P.O.Box 53002**  
**DEC/10-CPR-01/07/2013**  
**16**

**CYS EN 998-1:2016**  
**NEO- DEC/10**  
**DECORATEX**  
**General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion:  $0.30\text{N/mm}^2$  - FP:B

Water absorption: W2

Compressive strength: CSII

Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):  $0.34\text{W/mK}$

Dry Bulk Density:  $1197\text{Kg/m}^3$

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

#### **NEOCHROM LTD**

**FACTORY & HEAD OFFICE**  
Saint Irene, Platres Road, Limassol  
**Tel:** +357 25 770 614,  
**Fax:** +357 25 770 617

**LIMASSOL SHOP**  
41, Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol, Cyprus  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
**Tel:** +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

**[www.neochrom.com](http://www.neochrom.com)**

Customer Service Number: **77 77 00 70**

[Info@neochrom.com](mailto:Info@neochrom.com)

